

YILDIZ TREND



KOMPAKT YOĞUNLUKLU
LAM PANEL
TEKNİK BİLGİ FORMU
MELAMINE FACED COMPACT
DENSITY FIBERBOARD
TECHNICAL DATA SHEET



YILDIZENTEGRE

KOMPAKT YOĞUNLUKLU LAM PANEL TEKNİK BİLGİ FORMU
MELAMINE FACED COMPACT DENSITY FIBERBOARD TECHNICAL DATA SHEET

YILDIZ TREND KOMPAKT YOĞUNLUKLU LAM PANEL YILDIZ TREND MELAMINE FACED COMPACT DENSITY FIBERBOARD			12mm
Eğilme Dayanımı <i>Bending Strength</i>	EN 310	N/mm ²	≥ 32
Çekme Dayanımı <i>Internal Bond</i>	EN 319	N/mm ²	≥ 1,00
24 Saatlik Şişme <i>Swelling in Thickness 24h</i>	EN 317	%	≤ 10
Elastikiyet Modülü <i>Modulus of Elasticity in Bending</i>	EN 310	N/mm ²	≥ 3200
Yoğunluk <i>Density</i>	EN 323	kg/m ³	980
Yoğunluk Toleransı <i>Tolerance on Density</i>		%	± 7
Kalınlık Toleransı <i>Tolerances on Thickness</i>	EN 324-1	mm	± 0,3
Uzunluk ve Genişlik Toleransı <i>Tolerances on Length and Width</i>	EN 324-1	mm/m mm	max ± 5 mm
Kenar Hasarı <i>Edge Damage</i>	EN 323	mm	≤ 10
Yüzey Kusurları <i>Surface Defects</i>		mm ² /m ² mm/m	points ≤ 2 length ≤ 20
Çizilme Direnci <i>Resistance to Scratching</i>		N	≥ 1,5
Renklenme Mukavemeti <i>Resistance to Staining</i>		Grade	≥ 3
Çatlama Mukavemeti <i>Resistance to Cracking</i>		Grade	≥ 3
Aşınma Dayanımı <i>Resistance to Abrasion</i>		Tour	Class 1 - IP <50 Class 2 - IP ≥ 50
Rutubet Miktarı <i>Moisture Content</i>	EN 322	%	4 ≤ H ≤ 11
Formaldehit Miktarı E1 <i>Formaldehyde Content</i>	EN ISO 12460-5	mg/100gr	≤ 8



YILDIZENTEGRE

SORU, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYIN



YILDIZ ENTEGRE
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
444 34 93

www.yildizentegre.com

[f/yildizentegre](#) | [@yildizentegre](#) | [entegreyildiz](#) | [Yıldız Entegre](#)

